Описание продукта

CLEANMET 642-WS

(старое название PROMET 642-WS)

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРО-ЭРОЗИОННЫХ СТАНКОВ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



ОПИСАНИЕ

CLEANMET 642–WS водорастворимое полностью синтетическое антикоррозийное средство, предназначенное в качестве рабочей жидкости на операциях электроэрозионной обработки в проволочно-вырезных станках и защиты черных металлов от коррозии. В разбавленном виде имеет длительный срок службы и чрезвычайно устойчив к бактериям и грибкам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает кратковременной защитой для черных металлов в закрытых помещениях
- Сухая пленка, легко смывается
- Не образует пену
- Экономный,снижает затраты
- Безопасный для окружающейсреды

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Свктло-желтый, прозрачный
Плотность при 20°C	1,075е/см^3
pH(%10смесь)	9,8-10(обычно)
Температура вспышки	Нет,ASTMD93
Свойства пленки	Сухая на ощупь
Покрываемая поверхность (прибл.)	100м^2/л(%20смесь)
Тип защиты/период	В помещении/Короткий период
Метод очистки	Щелочные очистители на водной основе.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ :

- Электроэрозионная жидкость: 2-3 %- ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ВОДУ!
- Антикоррозионное нанесение методом распыления и погружения после механической обработки: до 5%.

Для контроля концентрации использовать рефрактометр, коэффициент рефракции равен **2,4.**

Для контроля антикоррозийных свойств раствора использовать pH индикаторы
При снижении pH рабочей жидкости менее 7,5 добавить концентрат CLEANMET 642–WS в рабочую жидкость, и довести до уровня pH 9,0 .

Срок защиты CLEANMET 642-WS зависит от влажности и температуры окружающей среды. Перед упаковкой, металлическим частям необходимо дать высохнуть. Время высыхания может быть сокращено при нагреве раствора до 40 oC.

- **УПАКОВКА**

1000кг IBC контейнер,180кг и 50кг стальные бычки,25кг пластиковая канистра.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.

MEVAG