

Behzeest 3305

Водосмешиваемая полусинтетическая СОЖ

Behzeest 3305 — водорастворимая полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, обогащенная присадками высокого давления и предназначенная для легких и средних операций механической обработке черных и цветных металлов.

Преимущества:

- Быстро смешивается с водой, стабильная эмульсия.
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии на деталях и оборудовании.
- Длительный срок службы
- Отличные смазывающие свойства, благодаря наличию EP присадок.
- Высокие охлаждающие и моющие свойства.

Применение:

- Операции механической обработки, такие как токарная обработка, фрезерование, резка, шлифование, сверление, производство труб и профилей.

Техническая спецификация:

Тест	Цвет	pH (5%)	Общая щелочность (5%)	Электропроводность (5%)	Коэффициент рефракции (5%)	Плотность	Температура вспышки	Температура застывания	Вязкость при 40°С	Вязкость при 100°С	Индекс вязкости
Метод исследов.	Визуально	ASTM E70	BEHZ 1010	BEHZ 1010	BEHZ 1005	ASTM D 1217	ASTM D 92	ASTM D 97	ASTM D 445	ASTM D 445	ASTM D 2270
Единицы измерения	-	-	ml of 0.1N HCl	µS/cm	Brix	-	°C	°C	cSt	cSt	-
Данные	Коричневый	9.2	100	4.8	4.4	1.02	-	-	80	-	-

* Значения, представленные в таблице, характерны для нескольких партий продукции, поэтому могут быть изменены в результате изменения технических характеристик сырья и различных условий переработки. Таким образом, заявленные значения представлены исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как окончательные.

Инструкции по использованию:

Промывку эмульсионной системы станка рекомендуем производить нашим системным очистителем Behzeest 1202, в соответствии с рекомендациями. Старую жидкость слить из бака и заполнить систему свежей эмульсией. Пропорция смешивания Behzeest 1605S с водой зависит от предполагаемой операции и должна определяться техническим персоналом.

В качестве отправной точки для процессов лезвийной обработки рекомендуется концентрация 5 %, а для процессов шлифования — концентрация 3 %.

Упаковка

208 л стальная бочка - 20 л стальная канистра.

Условия хранения:

Хранить в закрытой таре на крытых складах при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия в течение 1 года.

Потребитель несет ответственность за пригодность данного продукта для предполагаемого процесса и неправильный способ использования. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами

Unit 31, 5Th floor, No4., Hekmat St., chizar Sq ., Qeitarieh., Tehran-IRAN

Tel: +98 21 75997 Fax: +98 21 2223 4121

www.behzeest.com